

751 系列钢化玻璃颜料

主要用于装饰平板玻璃，其主要特点是具有良好的耐蚀性和遮盖力。颜料的膨胀系数 $75-95 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ (50-300 $^{\circ}\text{C}$)，钢化温度：650-720 $^{\circ}\text{C}$ 。

颜料编号及颜色：

编号	颜色	编号	颜色
147511	黑色	147512	高温黑色
147513	黑色	147514	黑色
147515	黑色	197511	白色
197513	磨砂白（稍白）	197510	磨砂白（稍透）

147511, 147512, 147513, 147514, 147515 几个钢化黑色主要是钢化温度的不同。147514 最低，（一般作为玻璃花纸用颜料，烤烧温度 580-620 $^{\circ}\text{C}$ ），其次是 147511 和 147515（钢化温度 650-700 $^{\circ}\text{C}$ ），再次是 147513（680-720 $^{\circ}\text{C}$ ），147512 的钢化温度最高（720-740 $^{\circ}\text{C}$ ）。