

752 系列金属光泽颜料

本系列玻璃颜料主要用于装饰玻璃器皿，同时也适用于平板玻璃的钢化工艺。热膨胀系数： $80-95 \times 10^{-7}/K$ （50-300℃）。 烤烧温度：560-620℃，钢化温度：650-720℃

产品编号及颜色

编号	图例	颜色	编号	图例	颜色
137521		金属光泽黄	137522		金属光泽黄
157521		金属光泽银灰	197521		金属光泽银白

混合性能：此系列颜料可以相互混合调色，但调色前请先作检测性实验。

印刷丝网：推荐印刷网目 100-225 目/英寸