

## 723/733 系列颜料

### 一、产品范围及其编号

#### 1. 723/733 系列产品编号

编号	颜色	颜色	编号	颜色	颜色
117233		圣诞绿	117234		深绿
127231		浅蓝	127234		钴蓝
137230		奶黄	137231		镉黄
147231		黑色	157231		灰色
177231		红色	197231		白色
197232		底白	137333		金属光泽金黄
157331		金属光泽银白			

### 二、用途

#### 1. 玻璃马赛克 2. 热融玻璃

### 三、使用方法

我们建议上层彩色颜料采用 200 目/英寸的丝网印刷，干燥后底层罩印 197232 白色，建议底白 80 目印刷

### 四、混合性能

723、733 系列颜料均可以相互混合。但我们建议客户在混合前，先做检测性实验。

### 五、烤烧

我们建议一次烤烧，烤烧温度 750-830℃，升温 80 分钟左右，保温 10 到 20 分钟。客户可根据自己的玻璃材质选择合适的烤烧温度和烤烧制度。