





















“VR 系列”耐蚀玻璃颜料

VR 系列耐蚀玻璃颜料

1. 产品简介:

主要用于钠钙玻璃瓶的装饰，线膨胀系数 77-85X10⁻⁷/K 左右，具有较好的耐酸、耐碱、耐洗涤性能，580-630℃ 烤烧，650-720℃ 钢化

2. 产品编号及颜色

产品编号	图例	产品颜色	产品编号	图例	产品颜色
VR223		中绿	VR9959 *		深绿
VR200 *		皇家蓝	VR208		钴蓝
VR209		深蓝	VR276*		灰色
VR240 *		黄色	VR241*		中黄
VR242 *		黄色	VR285*		黑色
VR231		黄绿	VR7559		桔黄
VR280 *		红棕	VR281*		深棕
VR261 *		橘黄	VR270*		红色
VR14157 *		中红	VR290 *		白色
VR666B		白色	VR291*		磨砂白

这些颜料含铅但不含镉 (Li 含量<30ppm)，* 表示含镉颜料

3. 混合性: 这两组颜料中，含镉的和不含镉的都可以任何比例互相混合, 但是在混合这两类颜料时，建议先做试验检测烧烤稳定性, 我们不提倡这两类颜料混合。