

VN 系列无铅无镉玻璃颜料

适用于装饰化妆品瓶、香水瓶、玻璃杯等。颜料平均热膨胀系数为 $91 \pm 4 \times 10^{-7}/K$ 。烤烧温度，560-600℃

颜料编号

| 编号 | 图例 | 颜色 | 编号 | 图例 | 颜色 |
|--------|---|-----|----------|--|---------|
| VN1300 |  | 绿色 | VN1301 |  | 绿色 |
| VN2300 |  | 皇家蓝 | VN7300 * |  | 橘红 |
| VN2301 |  | 钴蓝 | VN7301 * |  | 深红 |
| VN2305 |  | 海军蓝 | VN9320 |  | 极白 |
| VN3333 |  | 浅黄 | VN5317 |  | 金属光泽银白 |
| VN3330 |  | 深黄 | VN3314 |  | 金属光泽黄色 |
| VN4300 |  | 黑 | VN1318 |  | 金属光泽古铜色 |
| VN6300 |  | 红棕 | VN821 |  | 透明熔剂 |
| VN6301 |  | 深棕 | VN9301 |  | 蚀刻白 |

注意：*表示该颜料含镉。

混合：VN 系列颜料可以互相混合。建议客户在大批量生产以前先做实验检测稳定性，特别是含 Cd 颜料和其它颜料混合时。